

Dati tecnici

IT

Composizione	Costruzione (UNI 8099/80)		Altezza (UNI EN 1773/98)	Peso (UNI EN 5114/82)	Spessore	Colonna d'acqua (UNI EN 20811)	Impermeabilità (UNI EN 24920)	Oleorepellenza (AATCC118)	Resistenza alla luce e alle intemperie	Resistenza alla trazione (UNI EN ISO 13934-1)	HI-CLEAN
100% fibra acrilica "outdoor" tinta in massa	36 fili/cm titolo Ne 20/2	9x2 trame/cm titolo Ne 20/2	120 cm	350 gr/m ² (+/- 5%)	0,72 mm	≥ 400 mm	Spray Test 5 (100)	Grado 5	Grado 7/8-8 scala dei blu (UNI EN ISO 105 B02) (UNI EN ISO 105 B04) Grado 4/5 scala dei grigi Dopo 1000 ore di esposizione (UNI EN ISO 105 B04)	Ordito: 2100 N Allungamento: 29,5% Trama: 1300 N Allungamento: 29,0%	Trattamento speciale realizzato in partnership con Dupont™ Teflon® e contenente particelle ad elevata efficacia che conferiscono al tessuto le seguenti caratteristiche: • Repulsione al deposito di sporco • Idro-oleorepellenza

Technical features

EN

Composition	Construction (UNI 8099/80)		Width (UNI EN 1773/98)	Weight (UNI EN 5114/82)	Thickness	Water column (UNI EN 20811)	Impermeability (UNI EN 24920)	Oil repellent (AATCC118)	Colour fastness to light and to weathering	Breaking load (UNI EN ISO 13934-1)	HI-CLEAN
100% acrylic fibre solution dyed "outdoor"	91 ends/inch count Ne 20/2	22x2 picks/inch count Ne 20/2	47"	10,2 oz/yd ² (+/- 5%)	0,028"	≥ 15,7"	Spray Test 5 (100)	5 Degree	7/8-8 degree blue scale (UNI EN ISO 105 B02) (UNI EN ISO 105 B04) 4/5 degree grey scale After 1000 hours of exposition (UNI EN ISO 105 B04)	Warp: 2100 N Elongation: 29,5% Weft: 1300 N Elongation: 29,0%	Special treatment made of micrometric particles covering a large surface area which gives in partnership with Dupont™ Teflon® the following characteristics: • Repellent to normal dirt formation • Water and Oil repellent

Technische Daten

DE

Zusammen- setzung	Einstellung (UNI 8099/80)		Breite (UNI EN 1773/98)	Gewicht (UNI EN 5114/82)	Gewebedurch- messer	Wassersäule (UNI EN 20811)	Wasserdichte (UNI EN 24920)	Ölabweisung (AATCC118)	Licht- und Wetterechtheit	Zugfestigkeit (UNI EN ISO 13934-1)	HI-CLEAN
100% spinnfärbte Acrylfaser "outdoor"	36 Fäden/cm Garnnummer Ne 20/2	9x2 Fäden/cm Garnnummer Ne 20/2	120 cm.	350 gr/m ² (+/- 5%)	0,72 mm	≥ 400 mm	Spray Test 5 (100)	Stufe 5	Stufe 7/8-8 Blauskala (UNI EN ISO 105 B02) (UNI EN ISO 105 B04) Stufe 4/5 Grauskala Nach 1000 Stunden Belichtung (UNI EN ISO 105 B04)	Kette: 2100 N Ausdehnung: 29,5% Schuß: 1300 N Ausdehnung: 29,0%	Spezialanwendung mikrometrischer Partikel großer Oberflächen, die in Zusammenarbeit mit Dupont™ Teflon® folgende Eigenschaften besitzt: • Schmutzabweisend • Wasser- und ölabstoßend

Datos tecnicos

ES

Composición	Construcción del tejido (UNI 8099/80)		Ancho (UNI EN 1773/98)	Peso (UNI EN 5114/82)	Espesor	Columna de agua (UNI EN 20811)	Impermeabilidad (UNI EN 24920)	Oleorepelenza (AATCC118)	Resistencia a la luz y a la intemperie	Resistencia a la tracción (UNI EN ISO 13934-1)	HI-CLEAN
100% fibra acrílica "outdoor" tintada en masa	36 hilos/cm título Ne 20/2	9x2 hilos/cm título Ne 20/2	120 cm.	350 gr/m ² (+/- 5%)	0,72 mm	≥ 400 mm	Spray Test 5 (100)	Grado 5	Grado 7/8-8 escala de azules (UNI EN ISO 105 B02) (UNI EN ISO 105 B04) Grado 4/5 escala de grises. Después de 1000 horas de exposición (UNI EN ISO 105 B04)	Urdimbre: 2100 N Alargamiento: 29,5% Trama: 1300 N Alargamiento: 29,0%	Tratamiento especial echo por partículas micrométricas en equipo con Dupont™ Teflon® que les da las siguientes características: • Repelencia a la formación de suciedad • Hidro-oleorepelenza a largo plazo

Il tessuto Tempotest soddisfa le richieste della norma UNI EN 13561:2004 al punto 15.2 "Tessuto"
Tempotest fabric meets all requirements of paragraph "Fabric" 15.2 of UNI EN 13561:2004
Der Stoff Tempotest erfüllt die unter Punkt 15.2 "Textilien" der Norm UNI EN 13561:2004 aufgeführten Anforderungen
El Tejido Tempotest cumple con lo requerido por la norma UNI EN 13561:2004 en su punto 15.2 "Tejido"

